

Aparātās kokskaidu plāksnes / Melamine facet boards		Aparātās kokskaidu plāksnes / Melamine facet boards		Ajaunināšana / Update :09.10.2018.	
Kokskaidu plātnes. Ar melamīnsveķiem aparātās plātnes lietošanai iekšējās . / Melamine facet boards for interior uses.		Pārbaudes metode / Test method	Mērvienība / Unit	Nominālais biezums / Thickness range (mm, nominal)	
Rādītājs / Property				< 15	> 15 to 20
Tehniskie noteikumi / Product Specific Value				Prasības / Requirement	
Tolerance attiecībā pret nomināl izmēru / Tolerance on nominal dimensions :		EN14323	mm	± 0,3	± 0,5
- biezums attiecībā uz nomināl izmēru / thickness relative to nominal value					
- plātnes biezums / thickness within the board					
Garuma un platuma pieļaušana / Tolerance on length & width		EN14323	mm	± 5	
Likumainība / Flatness		EN14323	mm / m	/	≤ 2 (tikai sabalansētai plātni / only for balanced surfaces)
Malas defekts / Edge damage		EN14323	mm	± 10	
Virsmas defekts / Surface defects		EN14323	mm ² / m ²		punkti / points ≤ 2
			mm / m		garums / length ≤ 20
Izturība pret skrāpējumiem / Resistance to scratching		EN14323	N		≥ 1,5
Izturība pret smērēšanu / Resistance to staining		EN14323	Vērtējums / Rating		≥ 3
Izturība pret plaisāšanu / Resistance to cracking		EN14323	Vērtējums / Rating		≥ 3
Formaldehīds / Formaldehyde		EN717-1	mg/m ³ air	E1 klase izmeši / class E1 release ≤ 0,124	
		ASTM D-6007	ppm	CARB / TSCA 0,09	
		EN717-2	mg/m ² h	E1 klase izmeši / class E1 release ≤ 3,5	

Z. Sirokvasha

Prepared by : Z. Sirokvasha

Checked : A. Kochnevs

A. Kochnevs

Approved : I. Plaudis

I. Plaudis