

Din træterrasse i sommervarmen

Hvad kan du opleve?

- At terrassen kræver ekstra pleje.
- At træet arbejder mere end normalt.
- Enderevner.
- Vindridser/revner.
- Svind/indtørring.
- Variation ift. bredden på brædder indenfor 5mm, dog i ekstreme tilfælde helt op til 10mm.

Hvorfor sker det?

- Pga. længerevarende tørre perioder/tørke oplever træet en stresstørring.
- Endetræ ikke behandlet med forseglers. Brædder smider fugten op til 50 gange hurtigere denne vej end via sidetræet. Forseglers kan derfor være med til at forbygge og minimere dette, dog ikke eliminere.
- Terrasse ikke modtaget overfladebehandling, og derfor er brædderne ikke beskyttet og fugten i brædderne nedbringes for hurtigt. Oliering og endetræsforsegling kan derfor være med til at forbygge og minimere dette, dog ikke eliminere.
- Træ arbejder ift. de klimatiske forhold og vil derfor løbende blive opfugtet og udtørret. Det radiale svind (tykkelsen) vil ca. være halvt så stort som de tangentielle svind (bredden). Dette er et fællestræk for alle træarter som at træ deformeres og ændrer dimensioner, når dets fugtindhold ændres!

Hvad kan man gøre?

- Overhold montagevejledningen og smør enderne med endetræsforsegler inden/under montage.
- Olier terrassen snarest muligt - dette kan være med til at minimere omfanget og risikoen for ændringer.
- Når vejret normaliseres og regn og fugt igen sætter ind vil brædderne udvide sig igen. Ridser og revner vil dog ikke forsvinde.
- Vedligehold terrassen 1-2 gange årligt med: Afrensning, slibning og oliering.

TIP: Man kan forsøge at holde fugten i brædderne oppe ved at vande terrassen om aftenen når man alligevel vander blomsterkrukkerne.

