



## Selex Gulv- og Tagkrydsfinér, FSC® CP/C TG2 - med fer og not



Træsart:	Radiata Pine, Pinus Radiata			
Oprindelse:	Chile			
Anvendelse:	Gulv, vægge, tag og andre konstruktioner.			
Kvaliteter:	CP Forside C Bagside	Pudset og pænt repareret. Pudset, kan indeholde fejl.		
Format/Tykkelser:	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
2440 x 610 mm		x		
2440 x 1220 mm	x	x	x	x
Finérlag:	5	5	7	7
Antal pr. bdt. (610):		130		
Antal pr. bdt. (1220):	80	65	54	46

### Tekniske data:

Konstruktion:	Skrællet finér.
Limtype:	WBP lim.
Vægt:	500 kg/m <sup>3</sup> .
Fugtklasse:	2 Pladen er beregnet til brug indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Såfremt pladen behandles med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på udsatte flader og kanter, kan der anvendes i fugtklasse 3*.

Egenskaber:	Stabil konstruktionskrydsfinér af høj kvalitet. Dette produkt er velanvendeligt til både gulv, tag og andre konstruktioner.
Godkendelser/ Certificeringer:	CE2+ mærket til bærende konstruktion. Dette produkt er FSC® Mix Credit certificeret.
Montering GULV:	Afstand fra midte til midte af understøtninger må ikke overstige: 415 mm, når pladetykkelsen er 18 mm. 610 mm, når pladetykkelsen er 21 mm.
Montering TAG:	Afstand fra midte til midte af understøtninger må ikke overstige: 610 mm, når pladetykkelsen er 12 mm. 815 mm, når pladetykkelsen er 15 mm. 1220 mm, når pladetykkelsen er 18 eller 21 mm.
Levering:	Lager Danmark eller direkte fra fabrik.
Kontakt os:	Ring på tlf. +45 9813 3544 eller skriv til info@keflico.com.
Senest opdateret:	07.09.2020

\* Vær opmærksom på, at olieholdige grundere ikke må anvendes, da de kan opløse limen og dermed forårsage delaminering af pladen.

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer i Keflico's sortiment.

